



PİNOSAN Yat Vernik

TANIM: Alkid esaslı, şeffaf, parlak yat verniktir.

ÖZELLİKLERİ: Pinosan Yat Vernik, çizilme ve aşınmaya karşı dayanıklı, yüksek sertlik ve parlaklık özelliği ile mükemmel bir yüzey oluşturur. UV ışınlarına ve kimyasal etkilere karşı dirençlidir.

UYGULAMA ALANI: Deniz taşıtlarının ahşap kısımları ile binaların panjur, lambri, pergola, kapı ve pencere doğramaları gibi tüm ahşap kısımlarında doğrudan veya tercihen Pinosan Ahşap Koruyucu (980-) üzerine uygulanır.

UYGULAMA ŞEKLİ:

Yüzey Hazırlama:

- Yüzeyler kuru olmalı, yağ, kir ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir.
- Ahşap zararlılarına karşı koruma ve/veya ahşabı renklendirmek amacıyla Pinosan Yat Vernik öncesi, Pinosan Ahşap Koruyucu (980-) uygulanabilir.

Uygulama:

- Fırça veya rulo ile yüzeye en az 3 kat uygulanır. İlk kat, verniğin ahşap gözeneklerine iyi bir şekilde nüfuz etmesi için %15–20 oranında Dyo Sentetik Tiner ile inceltilerek, 2 ve 3. katlar ise inceltilmeden ve katlar arası en az 24 saat beklenerek uygulanmalıdır.
- Püskürtme tabancası ile yapılan uygulamada %10-20 Dyo Sentetik Tiner ile inceltir, ahşabın emiciliğine bağlı olarak 2 veya 3 kat uygulanır.
- Uygulama sonrası fırça ve aletlerin temizliği Dyo Sentetik Tiner ile yapılabilir.

UYGULANABİLEN ALAN: Uygulandığı ahşabın cinsine bağlı olarak, tek katta 1 L ile 12-16 m² alan kaplanır.

GÜVENLİK UYARISI:

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S16 Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza ediniz.-Sigara içmeyiniz.

S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayınız.

S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanınız.

S29/56 Kanalizasyon sistemine boşaltmayınız. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf ediniz.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

RİSK UYARISI:

R10 Alevlenir.

R65 Zararlı : Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.



Yüzeyi temizleyiniz



Karıştırınız



Emici Sistemli tabanca ile uygulayınız



Fırça ile uygulayınız



Rulo ile uygulayınız



Katlar arası 24 saat



Kapağı sıkıca kapatınız



Sıcaktan Koruyunuz



Xn-Zararlı

* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili daha detaylı bilgi için 444 0 396 DYOFON'u arayabilirsiniz.

Üretilen Ambalajlar (L)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
		0,75*	2,5**		15***

- * 0,75 L ile 3,0 – 4,0 m² yüzey kaplanır.
** 2,5 L ile 10,0 – 13,3 m² yüzey kaplanır.
*** 15 L ile 60 - 80 m² yüzey kaplanır.

VİNYET
KURŞUNSUZ

Bu ürün,
TS EN ISO 9001:2008
TS EN ISO 14001:2004
TS18001:2008
TS ISO 10002:2006
TS ISO 50001:2011
Standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.