

UNIVERSAL 2K AKRİLİK VERNİK (140-0740)

Bağlayıcı Bileşimi : Akrilik Reçine

Ürün ve Katkıları	- Universal 2K Akrilik Vernik - Universal / Akrilik Sertleştirici - Universal Tiner	(normal) (hızlı) (yavaş) (normal) (hızlı) (yavaş)	140-0740 871-0273 / 871-0531 871-0271 / 871-0535 871-0274 / 871-0565 803-9391 803-9350 803-9316
Özellikleri	- Yüksek dolgu gücüne sahip çift komponentli akrilik verniktir. - Yayılması, parlaklığı ve parlaklık kalıcılığı mükemmeldir. - Hızlı kuruma ve mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. - Ultraviyole direnci yüksektir.		
Karışım oranı (Hacmen) Vernik Sertleştirici Tiner	100 Kısım Universal 2K Akrilik Vernik 50 Kısım Universal / Akrilik Sertleştirici 10 Kısım Universal Tiner	(normal) (hızlı) (yavaş) (normal) (hızlı) (yavaş)	140-0740 871-0273 / 871-0531 871-0271 / 871-0535 871-0274 / 871-0565 803-9391 803-9350 803-9316
Karışımın Kullanım Ömrü (20°C)	6 saat		
Uygulama Vizkozitesi (DINCUP 4 / 20°C)	14-16 saniye		
Üstten Hazneli Tabanca	1.4 -1.6 mm.		
Hava Basıncı	3-5 bar		
Uygulama Katları	2 Kat		
Kuru film kalınlığı	40-60 mikron		
Ön buharlaşma süresi	5-10 dakika		
KURUMA SÜRESİ 20°C 60°C	8 saat 30 dakika		
Boyanabilen alan	2 kat uygulandığında 1 litre inceltilmemiş vernik ile 5-7 m ²		
Raf ömrü	Universal 2K Akrilik Vernik Universal/Akrilik Sertleştirici	:Açılmamış ambalajında en az 2 yıl/oda sıcaklığı :Açılmamış ambalajında en az 12 ay/oda sıcaklığı	

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermemelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.